

BLOCK 80 RAPID

BLOQUEADOR PARA PANTALLAS

APLICACIÓN:

Emulsión especialmente formulada para bloquear temporariamente o permanentemente áreas abiertas en la matriz, es utilizada para bloquear los bordes de la malla o para realizar retoques posteriores al grabado de la malla.
Aplicar con raqueta o pincel.

CARACTERISTICAS:

- 1) Resistente a todos los tipos de disolventes utilizados generalmente en serigrafía.
- 2) Alta resistencia mecánica.
- 3) Ideal para cualquier tipo de tinta base solvente
- 4) Fácil eliminación posterior con agua.
- 5) Secado rápido

CATAFIX 500

CATALIZADOR QUIMICO

CARACTERISTICAS:

Catalizador químico para aumentar la resistencia a medios acuosos de las emulsiones para tintas base agua como AGUAPLAST (Bicromato), DIAZO PLAST WR (Diazo), FOTOPLAST TDF (Diazo / Fotopolímera), y especialmente recomendado para la emulsión CERA PLAST para la industria cerámica, como también para toda nuestra línea de emulsiones.

Productos Catafix 500 (pronto para utilizar) x 1.00 lt y Catafix 500 concentrado x 200 ml.

PREPARACION:

Para lograr un catalizado medio aún recuperable mezcla: 9 partes de agua a 1 de Catafix 500 conc..

Para lograr una catalizado no recuperable mezclar : 4 partes de agua a 1 de Catafix 500 conc.

El Serigrafo puede catalizar según sus necesidades variando la proporción de Catafix 500 conc. con agua.

APLICACION:

Aplicar generosamente el producto sobre ambos lados de la malla con la matriz ya seca, dejar secar/evaporar con la temperatura ambiente, no forzar el secado. El secado puede demorar hasta una hora, esto va a dejar evaporar el endurecedor en las áreas abiertas y a la emulsión absorberlo. El posterior secado a altas temperaturas catalizará aún más a las emulsiones, por lo cual recomendamos realizar ensayos para esta operación. Secarlo posteriormente a altas temperaturas aumentará su resistencia al agua. Recomendaciones de temp/tiempo: 60° en 1 hora, 40° en 3 horas, temp ambiente 24 horas. Los velos que quedan en las áreas abiertas podrán ser removidos fácilmente con solventes o después de algunas impresiones.

PRECAUCION:

Considerar que una vez catalizada la emulsión, dependiendo de la proporción utilizada de Catafix 500 /agua su recuperación se torna muy dificultosa e inclusive puede llegar a no volver a recuperar la pantalla

FABRICACION Y VENTAS:



ADVANCE

TECNOLOGIA EN TINTAS SERIGRAFICAS

REPUBLICA 18 57 / 61 / 65
MONTEVIDEO - URUGUAY
TEL/FAX (5982) 9245533 - 9245100
[Http://www.tintasadvance.com.uy](http://www.tintasadvance.com.uy)